

Akrýl - POL

Lýsing

Gerð:

Akrýl - POL er vatnsþynnt, hálfgljáandi akrýlmálning, sem er létt í notkun. Akrýl - POL myndar filmu með mjög gott veðrunarþol og gljáheldni.

Notkunarsvið:

Akrýl - POL er einkum ætlað á bárujárn, ýmsar gerðir af klæðningum og aðra málmfleti utanhúss, þar sem mikið mæðir á og óskað er hálfgljáandi áferðar.

Litir:

Akrýl - POL er framleitt í nokkrum STADALLITUM og að auki er unnt að fá mikinn fjölda lita með litun á stofnum.

Áferð:

Hálfgljáandi (silkimött).

Leiðbeiningar

Málun:

Með sprautu, rúllu eða pensli.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhalda:

Vatn.

Eðliseiginleikar

Purrktími:

Snertipurrt eftir um 30 - 60 mín. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 6 - 12 klst., breytilegt eftir hitastigi og öðrum aðstæðum.

Gljái:

Um 50 (60°).

Þykkt (flæðiseigja):

Um 35 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Eðlismassi:

Um 1,10 - 1,20 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

Purrefni:

Um 50% af massa eða um 35% af rúmmáli (reiknað), lítið eitt breytilegt eftir lit.

Efnisnotkun:

Um 0,08 - 0,12 l/m² í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, málunaraðferð og aðstæðum. Samsvarar um 35 my þurrfilmupykkt .

Lágmarks vinnsluhitastig:

Minnst 5°C við flötinn.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

