

## BIT-ÆTIGRUNNUR

### Lýsing

**Gerð:**  
Einpátta, mjög hraðþornandi ryðvarnar- og viðloðunargrunnur af „wash primer“ gerð, með sinkfosfat/járnoxíð ryðvarnarefni.

**Notkunarvið:**  
Einkum ætlaður á vel hreinsað járn, t.d. strax eftir sandblástur, svo og á ál og sink. Mála má með flestum málningartegundum yfir BIT-ÆTIGRUNN.

**Litir:**  
Rauður og ljósgrár.

**Áferð:**  
Almött.

### Leiðbeiningar

**Efnismeðferð:**  
Með pensli, eða sprautu. Einnig háþrýstisprautu.

**Varúðarflokkur:**  
4 - 3.

**Þynnir og hreinsun áhalda:**  
BITÞYNNIR.

### Eðliseiginleikar

**Þurrktími:**  
Um 6-10 mín. við 20°C.

**Yfirmálun:**  
Eftir 1-4 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

**Þykkt (flæðiseigja):**  
Um 60 sek. (DIN 4; 25°C).

**Eðlismassi:**  
Um 0,98 g/ml (25°C).

**Þurrefni:**  
Um 23% af massa eða um 13% af rúmmáli (reiknað).

**Efnisnotkun:**  
Um 0,07-0,10 l/m<sup>2</sup> í umferð, samsvarar um 9-13 µm þurrfilmuþykkt.

**Lágmarks vinnsluhitastig:**  
Flöturinn sem mála á, skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins, meðan á málun stendur.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

