

EDALGÓLFLAKK

Lýsing

Gerð:

EDALGÓLFLAKK er fljótþornandi, alkýðbundið lakk sem er létt í notkun, flytur vel og myndar slitsterka, gljáandi filmu. EDALGÓLFLAKK þolir vel oliur og kröftuga þvotta.

Notkunarvið:

EDALGÓLFLAKK er einkum ætlað á viðar- og steingólf þar sem slitálag er verulegt. Ráðlagt er að nota fremur SAFÍR eða EPOXYLAKK þar sem mikið efna- og/eða slitálag er til staðar.

Litir:

EDALGÓLFLAKK er framleitt í nokkrum staðallitum og að auki má fá mikinn fjölda litna með litun í stofn 1.

Áferð:

Gljáandi.



Leiðbeiningar

Málun:

Mála má með pensli, rúllu, eða sprautu.

Varúðarflokkur:

2 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

MÍNERALTERPENTÍNA.

Eðliseiginleikar

Þurrktími:

Um 2-4 klst. við 20°C.

Yfirlökkun:

Eftir 5-7 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 70 KU (25°C).

Gljai:

Um 80 (60°).

Eðlismassi:

Um 1,10 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 65% af massa eða um 50% af rúmmáli (reiknað), lítið eitt breytilegt eftir litum.

Efnisnotkun:

Um 0,08 - 0,10 l/m² í umferð, háð hrjúfleika flatar, lökkunaraðferð og aðstæðum. Samsvarar um 50 µm þurrfilmuþykkt.

Lágmarks vinnsluunarhitastig:

Flöturinn sem mála á skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins, meðan á málun og þornun málningar standur.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.