

KJÖRVARI 13 Eðalolía

Lýsing

Gerð:

KJÖRVARI 13 Eðalolía er þunnfljótandi viðarolía gerð úr sérvöldum hráefnum. KJÖRVARI 13 smýgur vel inn í viðinn og veitir honum góða vatnsvörn.

Notkunarsvið:

KJÖRVARI 13 Eðalolía er einkum ætluð á garðhúsgögn, harðviðarpalla og aðra viðlíka fleti utanhúss. Bestur verður árangurinn ef viðurinn er varinn algjörlega óveðraður.

Litir:

KJÖRVARI 13 Eðalolía er fánleg í tekklit og einnig glær sem má lita í mikinn fjölda lita.

Leiðbeiningar:

Efnismeðferð:

KJÖRVARI 13 Eðalolíu má bera á flötinn með pensli, púða eða sprautu.

Varúðarflokkur:

2 - 1.

Þynnir:

MÍNERALTERPENTÍNA.

Hreinsun áhalda:

MÍNERALTERPENTÍNA.

Eðliseiginleikar

Þurrktími:

Um 5-6 klst. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 6-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 15 sek. (DIN 4; 25°C).

Eðlismassi:

Um 0,88 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 42% af massa eða um 36% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,06-0,10 l/m² í umferð, breytilegt eftir gleypni flatar og aðstæðum.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða. 06.2007

