

KÓPAL STEINÞYKKNI

Lýsing

Gerð:
KÓPAL STEINÞYKKNI er einþátta, vatnsþynnanleg akrýlmálning, sem myndar mjög teygjanlega filmu, jafnvel við lágt hitastig.

Notkunarvið:
KÓPAL STEINÞYKKNI er einkum ætlað á vatnsbretti, ofan á vegg og fleiri slíka lárétta og lítið hallandi steinfleti, til að þétta gegn vatni og brúa fingerðar sprungur.

Litur:
Hvitt.

Áferð:
Mött.

Leiðbeiningar

Málun:
Með pensli, rúllu eða háþrýstisprautu.

Varúðarflokkur:
00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhalda:
Vatn.

Eðliseiginleikar

Þurrktími:
Um 4 klst. við 20°C. Þolir regn eftir 18 klst. við 15°C, breytilegt eftir rakastigi, hitastigi og vindhraða.

Yfirmálun:
Eftir um 12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):
Um 300 Poise. (Brookfield HA 6/50, 25°C).

Gljái:
Um 7 (60°).

Eðlismassi:
Um 1,34 g/ml (25°C).

Þurrefni:
Um 68% af massa eða um 56% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:
Um 0,60 l/m² í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, málunaraðferð og aðstæðum. Samsvarar um 340 µm þurrfilmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:
Um 5°C.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

