

LOFT- OG VEGGMÁLNING

Lýsing

Gerð:

LOFT- OG VEGGMÁLNING er vatnspynnaleg, lyktarlaus plastmálning sem inniheldur engin lífræn leysiefni, ammóníak eða formaldeyhð. LOFT- OG VEGGMÁLNING hylur sérlega vel og hefur sæmilega þvottheldni.



LOFT- OG VEGGMÁLNING er einkum ætluð á fleti sem minna mæðir á, hvort sem er loft eða vegg. Einnig sem undirmálning undir KÓPAL GLITRU, KÓPAL BIRTU eða KÓPAL FLOS, hvort sem er á steinsteypta fleti, múr, tré eða spónaplötur innanhúss.

Litir:

Hvít. Fæst einnig sérlituð þegar um nokkurt magn er að ræða.

Áferð:

Almött.

Leiðbeiningar:**Málun:**

Með pensli, rúllu, eða sprautu. Einnig með háprýstisprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhalda:

Vatn.

Eðliseiginleikar:**Þurrktími:**

30 mín.við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 45-50 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Gljái:

Um 3 (60°).

Eðlismassi:

Um 1,46 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 53% af massa eða um 30% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,09-0,11 l/m² í umferð, samsvarar um 30 µm meðalþurrffilmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig

Um 5°C.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

