

OXÍÐMENJA

Lýsing

Gerð:

Alkýð og olíubundin ryðvarnargrunnmálning með sinkfosfat/járnnoxíð ryðvarnarefni.

Notkunarvið:

Alhliða ryðvarnargrunnmálning til notkunar beint á járn eða á veðrað sinkhúðað (galvaníserað) járn. OXÍÐMENJA er einkar heppileg á handhreinsað járn þar sem ryð er ekki unnt að fjarlægja að fullu.

**Litir:**

Hvít og rauð.

Áferð:

Almött.

Leiðbeiningar

Málun:

Með pensli, rúllu eða háprýstisprautu.

Varúðarflokkur:

2 - 1.

Þynnir og hreinsun áhalda:

MÍNERALTERPENTÍNA.

Eðliseiginleikar

Þurrktími:

4-7 klst. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 12-24 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 70 KU (25°C).

Eðlismassi:

Um 1,35 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 70% af massa eða um 50% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, breytilegt eftir aðstæðum og málunaraðferð; samsvarar um 50 µm þurrfilmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Flöturinn sem mála á, skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins, meðan á málun stendur.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

