

STEINVARI 2000

Lýsing

Gerð:

STEINVARI 2000 er terpentínubynnaleg akrýlbundin málning, sem hefur þá einstöku eiginleika að vera þétt gegn vatni í fljótandi ástandi, en hleypra raka í loftkenndu ástandi vel í gegnum sig, eða um tvöfalt betur en hefðbundin plastmálning.

**Notkunarvið:**

STEINVARI 2000 fullnægir ítrustu kröfum um yfirborðsmeðhöndlun á múr og steinsteypum flötum utanhúss þar sem hann er gæddur eftirtöldum sérkostum.

1. Hleypir raka (gufu) úr steininum auðveldlega í gegnum sig.
2. Er þéttur gegn slagregni.
3. Er sjálfgrunnandi, þ.e. sérstök grunnun er óþörf í flestum tilvikum þótt um duftsmitandi fleti sé að ræða.
4. Þolir regn fljótlega eftir málun.
5. Þolir að málað sé við lágt hitastig (a.m.k. 10 stiga frost).
6. Hefur frábært veðrunar- og alkalíþol.

Litir:

STEINVARI 2000 er framleiddur í um 10 STAÐALLITUM. Auk þess er boðið upp á sérlitun, þegar um kaup á umtalsverðu magni er að ræða.

Áferð:

Slétt, mött.

Leiðbeiningar

Málun:

Nota má pensil, rúllu eða sprautu. STEINVARI 2000 hentar sérlega vel til rúllunar beint á stein. Ráðlegt er að fara 2 umferðir og fyrri umferð þá gjarnan lítilega þynnt (5-15%).

Varúðarflokkur:

2 - 1.

Þynnir:

MÍNERALTERPENTÍNA, ef þörf krefur.

Hreinsunáhalda:

MÍNERALTERPENTÍNA.

Eðliseiginleikar

Þurrktími:

Um 1,5-2 klst.við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir minnst 8-16 klst.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 110-120 KU (25°C).

Eðlismassi:

Um 1,4 g/ml við (25°C), svolítið breytilegt eftir lit.

Þurrefni:

Um 72% af massa eða um 48% af rúmmáli (reiknað), svolítið breytilegt eftir lit.


Efnisnotkun:

Um 0,17 l/m² í umferð, samsvarar um 80 µm meðalþurrfilmþykkt.

Hitastig við málun:

A.m.k. -10°C til + 30°C. Flöturinn skal þó vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.



Málning hf, Dalvegi 18, 201 Kópavogur. Sími: 580-6000. www.malning.is