

POL

Lýsing

Gerð:

POL er feit alkýðmálning sem er létt í notkun, flýtur vel og myndar sterka og varanlega hálfgljáandi lakkfilmu. POL hefur mikið veðrunarþol.

Notkunarsvið:

POL er einkum ætlað til notkunar á bárujárnsþök og aðra málmfleti utanhúss, þar sem mikið mæðir á og óskað er hálfgljáandi áferðar.

**Litir:**

POL er framleitt í nokkrum STADALLITUM en að auki er boðið upp á mikinn fjölda lita með litun á POLI í stofnum.

Áferð:

Hálfgljáandi (Silkimatt).

Leiðbeiningar

Málun:

Með sprautu, rúllu eða pensli.

Varúðarflokkur:

2 - 1 til 2 - 3, breytilegt eftir lit.

Þynnir og hreinsun áhald:

Með MÍNERALTERPENTÍNU.

Eðliseiginleikar

Þurrktími:

Snertípurrt eftir um 3-5 klst. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 8-12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 70 KU (25°C).

Eðlismassi:

Um 1,20 g/ml við (25°C), lítið eitt breytilegt eftir lit.

Þurrefni:

Um 70% af massa eða um 50% af rúmmáli (reiknað), lítið eitt breytilegt eftir lit.

Efnisnotkun:

Um 0,08-0,12 l/m² í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, málunaraðferð og aðstæðum. Samsvarar um 50µm þurrfilmþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Flöturinn sem mála á, skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins, meðan á málun og þornun málningar stendur.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

